

alabasta **Streich- und Rollputz extra fein**

0,2 mm Korn, gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei, hochdeckend, weiß, matt, für innen

Beschreibung:

Streich- und Rollputz extra fein ist ein sehr gut deckender, feinkörniger Naturharz-Dispersions-Anstrich für wohngesunde, fein strukturierte Anstriche unterschiedlicher Techniken. Er ist geeignet zur Verfeinerung von Putzen, sowie zur Erzeugung einer feinen Struktur auf Gipskarton und anderen saugfähigen mineralischen Untergründen. Mit **Streich- und Rollputz extra fein** gestrichene Raufasertapeten nehmen Wandlasuren gleichmäßiger an. Das Produkt ist frei von flüchtigen oder die Ozonschicht belastenden Substanzen.

Eigenschaften:

lösungsmittelfrei, chemisch neutral, geruchsarm, gebrauchsfertig, angenehm zu verarbeiten, schnell trocknend, matt, überstreichbar, dampfdiffusionsfähig, abriebfest, abtönbar und geeignet als Untergrund für Wandlasuren.

Dichte: ca. 1,45 g/cm³ **Viskosität:** thixotrop **Gebinde:** 10 l

Reichweite: 1 l reicht für ca. 4 m² pro Anstrich (= ca. 0,25 l/m²). Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Verarbeitung und Untergrund und ist am Objekt zu ermitteln.

Volldeklaration:

Wasser, Marmormehl, Kalkspat, Talkum, Kreide, Titandioxyd, Rizinusöl, Rizinenstandöl, Sojaöl, Dammar-Harz, Tonerde, Kasein, Methylcellulose, Pottasche, Sojalecithin, 0,02 % Konservierungsmittel 1,2 Benzisothiazolin-3-on

Vorbereitung:

Der Untergrund soll fest, trocken, sauber und saugfähig sein.

Altanstriche: lose oder blätternde, sowie nicht saugfähige Altanstriche und Tapeten mechanisch entfernen. Leimfarbenanstriche abwaschen und trocknen lassen. Flächen vor dem Streichen staubsaugen.

Erstanstriche: Spachtel, Putz und Mauerwerk gründlich trocknen lassen und staubsaugen.

Grundierung: In der Regel kann die Grundierung entfallen. Farbige, sandende oder besonders saugfähige Untergründe mit **Raumweiß** oder **Streich- und Rollputz extra fein** vorstreichen. Durchschlagende Flecken von Rost, Ruß, Nikotin o. ä. mit Sperrgrund aus Schellackseife oder trocknenden Ölen vorbehandeln.

Raumklima: Auf feuchtem Untergrund ausgeführte Anstriche verlängern die Gesamttrockenzeit und können zu Geruchsbelastungen führen. Ursachen andauernder Raumfeuchtigkeit gegebenenfalls beseitigen.

Verarbeitung:

Nicht unter 12 °C verarbeiten. Produkt gut aufrühren. Während der Verarbeitung und Trockenzeit für eine gute Trocknung durch Frischluftzufuhr sorgen (Querlüften). 1-2 mal mit der Malerrolle, Schaumgummirolle oder Lasurbürste auftragen. Noch fleckige Bereiche erst überstreichen, wenn der Untergrund durchgetrocknet ist. Im Zweifelsfall mit einem Föhn testen.

Trockenzeit: abhängig von Raumklima, Verarbeitung und Untergrund ca. 24 Stunden

Reinigung: mit Seifenwasser

Lagerung: ungeöffnet, frostfrei und kühl bis zu 9 Monaten. Angebrochene Gebinde sind bei Temperaturen unter 7 °C bedingt lagerfähig.

Sicherheitshinweise:

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Auch Naturfarben für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Entsorgung: Kleinere Farbreste kompostieren oder eintrocknen lassen und in den Bauschutt oder Hausmüll geben.

Volldeklaration:

Wasser, Kaliwasserglas, Feldspat, Quarzmehl, Kalkspat, Marmormehl, Titandioxyd, Methylcellulose, Xanthan

Vorbereitung:

Der Untergrund soll fest, trocken, sauber und saugfähig sein.

Altanstriche: Lose oder blätternde, sowie nicht saugfähige Altanstriche und Tapeten mechanisch entfernen. Vorhandene Anstriche mit Dispersionsfarben müssen älter als 6 Monate sein.

Erstanstriche: Reste von Schalöl abwaschen. Spachtel, Putz, Mauerwerk und Tapeten gründlich trocknen lassen und von losem Staub befreien.

Verarbeitung:

Holz, Keramik, Glas und Metall sind aufgrund der Alkalität des Produkts zu schützen.

Produkt gut aufrühren. Nicht unter 5 °C verarbeiten. Mit Lammfellrolle oder Lasurbürste auftragen. Sollte der erste Anstrich auf saugenden Untergründen nach der Trocknung kreiden ist ein zweiter Anstrich erforderlich.

Tipp: Wasserbeständiger werden alabasta Lehmfarbe oder LEHM Streich- und Rollputz, wenn sie nach ca. 5-8 Std. auf die bereits trockene Grundierung aufgetragen werden.

Tipp: Eine etwas gekörnte Oberfläche als Grundierung für alabasta LEHM Streich- und Rollputz wird erreicht durch Mischung der Grundierung mit 10 – 15 % alabasta LEHM Streich- und Rollputz. Dies gilt ebenso bei Grundierungen vor dem Auftrag von Feinputzen.

Trockenzeit: Abhängig von Raumklima, Verarbeitung und Untergrund ca. 12 Stunden. Für gute Luftzufuhr sorgen.

Reinigung: Mit Wasser

Lagerung: Ungeöffnet, frostfrei und kühl bis zu 9 Monaten.

Sicherheitshinweise:

Augen und Haut bei der Verarbeitung schützen. Bei Haut- und Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Auch Naturfarben für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Entsorgung: Kleinere Farbreste kompostieren oder eintrocknen lassen und in den Bauschutt oder Hausmüll geben.